TECNOLOGIE TESSILI
IL TOVAGLIATO ITALIANO PER LA RISTORAZIONE

Scheda tecnica Italia - Art. cot/pol

Composizione: cotone/Poliestere - Altezza 350 cm - Peso: gr. 670 mtl
Valori medi riscontrati sul prodotto lavato secondo le norme UNI EN 25077
Per la migliore manutenzione dei tessuti di ns. produzione, consigliamo di attenersi alle seguenti modalità di lavaggio:

Operazione	Parametri	Bianco	Colorato
Lavaggio con saponatura	Temperatura	Max 90°	Max 60°
	PH	Max 10/11	Max 7/8
Risciaquo Finale	PH	Max 5,5/6	Max 5,5/6
Candeggio con ipoclorito	Cloro attivo/Sodio Ipoclorito 14/15%	Max 0,35 cc/lt	Max 0,25 cc/lt
	Temperatura	Max 30°	Max 30°
	PH	Max 11	Max 10/11
Neutralizzazione	Acqua ossigenata 130 VOL	0,8 cc/lt	0,8 cc/lt
	Bisolfito di sodio	2 gr/lt	2 gr/lt
Candeggio con acqua ossigenata	Acqua ossigenata 130 VOL	0,3 cc/lt.	0,3 cc/lt
	Temperatura	90°	60°
	PH	Max 11	Max 10
Risciacquo finale	PH	Max 5,5/6	Max 5,5/6
Stiratura	Umidità residua	50%	50%

N.B. Nelle operazioni di candeggio, sia con ipoclorito che con acqua ossigenata, è fondamentale mantenere sempre il PH nei valori indicati. L'utilizzo di detersivi con OTTICO può influenzare il tono del colore.

Tecnologie Tessili Srl
Via Imbriani, 382 - 76011 Bisceglie (BT) - Tel./Fax 080 395 13 63 - www.tecnologietessili.com - tecnologietessili@libero.it - P.IVA 04188170726